

Terciado 100% Pino Radiata

EAGON 



Moldaje

Creamos Entornos de Vida Agradable

www.eagon.cl

sales@eagon.cl

+56 45 265 6800



CE 2+
0766 - CPR - 433

Eagon Lautaro S.A.
EN 13986



Sperrholz Qualität
BFU 100 gemäß DIN 68705-3
Zertifikat Nr. BFU-17-01-24-01

RESISTENTE. NATURAL. INCREÍBLE

Plywood Moldaje 100% Pino Radiata

- 100% Pino Radiata
- Uso Adhesivo Fenol formaldehido, que garantiza una un buen desempeño y resistencia a la humedad
- Resistente & confiable. Excelente calidad de cara, que permite una terminación sin detalles del encofrado o moldaje.
- Contenido Humedad 8% al 12%

INFORMACION TECNICA

Espesor Nominal	18	21	25	30
Chapas	7	9	9	9
Tolerancia	±0,4			
Largo (m) x Ancho (m)	2,44 x 1,22			
Piezas por Paquete	54	47	39	33
Adhesivo	FENOL			
Grado	BC/CPC			
Lijado	CARA 120 / Trascara 100			



Densidad
450 -550 KG/M3



Flexión
40 N/mm3



Tracción
0.8 N/mm3



Humedad
8 al 12%



Usos & Aplicaciones
Moldaje, encofrado & estructural

EAGON 

Más de 25 años creando entornos de vida agradable
Eagon Lautaro S.A