

Terciado 100% Pino Radiata

EAGON 



## Revestimiento Premium

Creamos Entornos de Vida Agradable

[www.eagon.cl](http://www.eagon.cl)  
[sales@eagon.cl](mailto:sales@eagon.cl)



**CE 2+**  
0766 - CPR - 433  
**Eagon Lautaro S.A.**  
EN 13986



# RESISTENTE. NATURAL. INCREÍBLE



## Plywood Revestimiento Premium 100% Pino Radiata

- 100% Pino Radiata
- Uso Adhesivo Fenol formaldehido. Tableros de 6mm y 9 mm también con alternativa adhesivo Ureico.
- Excelente terminación para revestimiento interior. Ideal para pintar & Barnizar
- Diferentes acabados en ranurados, que ayudarán a embellecer tus proyectos.
  - Ranura W en 2"
  - Ranura V en 2" y 4"
  - Ranura en U superficial y profunda en 4" y 8" con terminación lijada y rústica

### INFORMACION TECNICA

|                       |                         |       |     |    |      |    |
|-----------------------|-------------------------|-------|-----|----|------|----|
| Esesor Nominal        | 6                       | 8     | 9   | 12 | 14.3 | 15 |
| Chapas                | 3                       | 3     | 5   | 5  | 5    | 7  |
| Tolerancia            | ±0,4                    |       |     |    |      |    |
| Largo (m) x Ancho (m) | 2,44 x 1,22             |       |     |    |      |    |
| Piezas por Paquete    | 160                     | 122   | 108 | 80 | 70   | 65 |
| Adhesivo              | Urea/Fenol              | Fenol |     |    |      |    |
| Grado                 | BC                      |       |     |    |      |    |
| Lijado                | Cara 120 / Trascara 100 |       |     |    |      |    |



Densidad  
450 -550 KG/M3



Flexión  
40 N/mm3



Tracción  
0.8 N/mm3



Humedad  
8 al 12%



Usos & Aplicaciones  
Revestimiento Interior & Exterior